

## ISOLANT EN VRAC POUR COMBLES PERDUS, RAMPANTS, PLANCHERS ET MURS



**IGLOO CELLULOSE**  
<https://cellulose-igloo.com/>



- Origine des matières premières en France à plus de 95%
- Très bon rendu en soufflage et en insufflation
- Ouate de cellulose fabriquée à partir de papier recyclé
- Isolant écologique, thermique et acoustique

### Caractéristiques techniques

- Certifié FDES
- Avis technique CSTB 20/13/299\_V2
- ACERMI 12/D/157/784
- ETE 17/0033

	Soufflage	Insufflation	Projection humide
Densité	24 à 32 kg/m <sup>3</sup>	48 à 58 kg/m <sup>3</sup>	35 à 45 kg/m <sup>3</sup>
Conductivité thermique	0,040 W/m.K	0,042 W/m.K	0,042 W/m.K